

 <p>БДС БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ</p>	<p>ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ</p>	<p>прБДС EN 13251/NA</p>
	<p>ГЕОТЕКСТИЛ И ПОДОБНИ НА ГЕОТЕКСТИЛ ПРОДУКТИ. Характеристики, изисквани при използването им в земни съоръжения, фундаменти и подпорни съоръжения Национално приложение (NA)</p>	
<p>ICS 59.080.70</p> <p>Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures National Annex (NA) to BDS EN 13251:2017</p> <p>Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Geforderte Eigenschaften für die Anwendung im Erd- und Grundbau sowie in Stützbauwerken Nationaler Anhang (NA) für BDS EN 13251:2017</p> <p>Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l'utilisation dans les travaux de terrassement, les fondations et les structures de soutènement Annexe nationale (NA) pur BDS EN 13251:2017</p> <p><u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:</u> Този документ е проект на национално приложение БДС EN 13251/NA на етап обществено допитване за получаване на становища по неговото съдържание. Документът не трябва да се разглежда като български стандарт. Този проект е актуален до 08.12.2018 г.</p> <p>Когато този документ бъде одобрен, неговото съдържание може да бъде различно от това на проекта.</p> <p style="text-align: right;"><i>Стр. , вс. стр.</i></p>		

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор	
NA.1 Обект и област на приложение	
Приложение NA.ZA (информационно) Точки от този европейски стандарт, отнасящи се до предписанията на Регламента на ЕС № 305/2011 за строителните продукти	

ПРОЕКТ

ПРЕДГОВОР

Този документ е разработен с участието на БИС/ТК 44 "Текстил и облекло".

Този документ е разработен на базата на националния практически опит при производството и употребата на геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Той отчита изискванията на действащото национално техническо законодателство в областта на строителните продукти.

Този документ допълва БДС EN 13251:2017, който въвежда EN 13251:2016.

ПРОЕКТ

NA.1 Обект и област на приложение

Този документ установява националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на съществените характеристики във връзка с предвидената употреба на геотекстил и подобни на геотекстил продукти, които отговарят на изискванията на БДС EN 13251:2017.

Този документ не противоречи на изискванията на БДС EN 13251:2017 и се отнася за информационно приложение ZA. С него се правят национални допълнения и уточнения, като се вземат предвид климатичните и географски условия в страната, както и установените регионални и национални традиции и строителен опит.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съдържащите се в това национално приложение таблици следват във възходящ ред номерацията на таблиците в БДС EN 13251:2017, като пред номера са изписани буквите NA (National Annex).

ПРОЕКТ

Приложение NA.ZA
(информационно)

ТОЧКИ ОТ ТОЗИ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДПИСАНИЯ НА РЕГЛАМЕНТА НА ЕС № 305/2011 ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

NA.ZA.1 Област на приложение и точки със съществени изисквания

Това приложение NA.ZA има същия обект и област на приложение, както точка NA.1 от това национално приложение.

Добавят се следният текст и таблици:

След таблица ZA.1.3 се добавя таблица NA.ZA.1.3 (допълнение към таблици ZA.1.1 и ZA.1.3), след таблица ZA.1.4 се добавя таблица NA.ZA.1.4 (допълнение към таблици ZA.1.2 и ZA.1.4).

В таблици NA.ZA.1.3 и NA.ZA.1.4 са дадени националните изисквания за определяне и за постигане на гранични нива на експлоатационните показатели на съществените характеристики на геотекстил и подобни на геотекстил продукти в зависимост от предвидената употреба съгласно БДС EN 13251:2017

Таблица NA. ZA.1.3 – Национални изисквания за определяне на експлоатационните показатели на геотекстил и подобни на геотекстил продукти в зависимост от предвидената употреба

1. За филтриране (F) и разделяне (S) в земни съоръжения, фундаменти и подпорни конструкции

Съществена характеристика	Начин на деклариране на експлоатационен показател, клас/измерителна единица на нивото	Стандарт с метод за изпитване	Национални изисквания за определяне на гранично ниво
Здравина (якост) на опън	(kN/m, -kN/m) и в двете направления	БДС EN ISO 10319	$\geq 7,0$ kN/m
Устойчивост на статично пробиване	(kN, -kN)	БДС EN ISO 12236	$\geq 1,5$ kN при функция (F) $\geq 2,3$ kN при функция (S)
Устойчивост на динамично пробиване	(mm, +mm)	БДС EN ISO 13433	≤ 25 mm при функция (F) ≤ 23 mm при функция (S)
Характеристичен размер на отворите	(μm , $\pm \mu\text{m}$)	БДС EN ISO 12956	от 60 μm до 200 μm
Водопропускливост (перпендикулярно на равнината на геотекстила)	($\text{l/m}^2.\text{s}$, - $\text{l/m}^2.\text{s}$)	EN ISO 11058	$\geq 10.k_s^*$ при функция (F) $\geq 1,0$ $\text{l/m}^2.\text{s}$ при функция (S)
Трайност	Остатъчна здравина в %	Приложение В на БДС EN 13251	≥ 50 % остатъчна здравина (якост) и деклариран експлоатационен живот за определен вид суровина

* k_s – коефициент на водопропускливост на прилежащата почва.

• За дренажни системи при здравина (якост) на опън, а също при динамичното пробиване и водопропускливостта важат следните забележки:

ЗАБЕЛЕЖКА 1: За някои продукти може да е подходящо изпитване само в едно от направленията; в такъв случай това трябва ясно да се посочи в информацията, придружаваща маркировката CE.

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Всеки филтърен слой трябва да бъде изпитан отделно, ако слоевете са различни.

• Таблица NA. ZA.1.3 е валидна също и за комбинацията от функции (F + S) = филтриране и разделяне, като са валидни по-суровите изисквания за функцията разделяне (S).

Таблица NA.ZA.1.4 – Национални изисквания за определяне на експлоатационните показатели на геотекстил и подобни на геотекстил продукти в зависимост от предвидената употреба

2. За армиране (R) или армиране и разделяне (R+S) в земни съоръжения, фундаменти и подпорни конструкции

Съществена характеристика	Начин на деклариране на експлоатационен показател, клас/измерителна единица на нивото	Стандарт с метод за изпитване	Национални изисквания за определяне на гранично ниво
Здравина (якост) на опън	(kN/m, -kN/m) и в двете направления	БДС EN ISO 10319*	≥ 50 kN/m за (R) или (R+S) ≥ 15 kN/m само за функция (S)
Относително удължение при максимално натоварване	(%, \pm %) и в двете направления	БДС EN ISO 10319*	≥ 45 % за нетъкан геотекстил при функция (R+S) < 20 % за тъкан геотекстил < 15 % за геомрежи за ф-я (R)
Статично пробиване**	(kN, -kN)	БДС EN ISO 12236	$\geq 2,5$ kN
Устойчивост на динамично пробиване**	(mm, +mm)	БДС EN ISO 13433	= 0 mm за (R) или (R+S) < 23 mm само за функция (S)
Трайност	Остатъчна здравина в %	Приложение В на БДС EN 13251	≥ 50 % остатъчна здравина (якост) и деклариран експлоатационен живот за определен вид суровина

* БДС EN ISO 10319 може да се окаже неподходящ за специфични продукти (например геомрежи от стъкловлакна). В тези случаи трябва да се използват по-подходящи методи, като дадените в БДС EN ISO 13934-1 или ASTM D 6637.

** Само при функция (R), когато се използват геомрежи и георешетки, не се изисква определянето на устойчивост на статично и на динамично пробиване.